

## СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ

- СУМІШ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ ШИРИНОЮ ВІД 6 ДО 50 ММ

# 547 PROLIJOINT RUSTIC

1/2



### ПЕРЕВАГИ

- ▶ Міцна суміш для чистової обробки
- ▶ Зовні споруд
  - плитка, натуральний камінь
  - облицювальна цегла
- ▶ Гладка поверхня
- ▶ Вологостійкість
- ▶ 6 кольорів

• Стіни всередині та зовні будівель

#### ШИРИНА ШВУ

- ▶ Від 6 до 50 мм

#### КІЛЬКІСТЬ ВОДИ

- ▶ Від 2,5 до 3,5 літрів на мішок 25 кг

#### ВИТРАТА

- ▶ Від 1,5 до 9 кг/м<sup>2</sup>

#### ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТИ

- ▶ Відповідає стандарту DIN EN 13888



### ОПИС

- Суха розчинова суміш для заповнення швів (затирання) між керамічними та облицювальними плитками **547 PROLIJOINT RUSTIC** особливо рекомендується для підлоги та зовнішніх стін з дуже широкими швами від 6 до 50 мм.
- Доступний у 6 кольорах (сірий, бежевий, камінь, рожевий, цегла, граніт).
- **547 PROLIJOINT RUSTIC** використовується для отримання різноманітних декоративних покриттів та штукатурок (за допомогою декоративних губок, щіток), а також гладких поверхонь залежно від використовуваного інструменту.
- **547 PROLIJOINT RUSTIC** – це вдосконалена суміш на основі цементу (класу CG2), з додатковими характеристиками зниженого водопоглинання (W) та високої абразивності (A) відповідно до стандарту DIN EN 13888.

### ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

- Підлоги всередині та зовні будівель
- Зони внутрішніх та зовнішніх басейнів
  - **НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:**
  - Внутрішнього облицювання басейнів, саун, хамамів, спа
  - Приміщень з агресивним або кислим середовищем
  - **СУМІСНІ ПОВЕРХНІ**
  - Облицювальна та керамічна плитка
  - Цегла
  - Вапнякові та мармурові плити
  - Граніт
  - Кладка з натурального каменю
  - Облицювальні панелі

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Вигляд:** кольоровий порошок (6 відтінків: сірий – бежевий - камінь - рожевий - цегла - граніт)
- **Щільність порошку:** 1,5 ± 0,1
- **pH:** 12 ± 0,1
- **Склад:** гідралічна в'язка речовина, мінеральний наповнювач та домішки

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2)

- **Час придатності розчину:** від 1 до 2 год
- **Повне застигання:** 24 год
- **Готовність до експлуатації:** після 24 год

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Див. чинні будівельні стандарти Науково-технічного центру з будівництва Франції (БНІП та технічні умови) щодо застосування продукції.
- **ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ**
- Дочекайтеся застигання цементного розчину перед застосуванням **547 PROLIJOINT RUSTIC**.
- Переконайтеся у відсутності надлишкового цементного розчину у швах.
- У разі пористої поверхні, змочіть її в теплу та суху погоду перед заповненням швів.
- **ПІДГОТОВКА СУМІШІ**
- Змішайте 1 мішок 25 кг **547 PROLIJOINT RUSTIC** з 2,5-3,5 літрами чистої води, тобто приблизно 10-14% води від сухої суміші до отримання однорідного пастоподібного розчину без грудочок.
- **ЗАСТОСУВАННЯ**
- Заповніть отриманим розчином пусті шви за допомогою гумового шпателя або штукатурної лопатки сильно натискаючи на поверхню швів так, щоби шви заповнилися на всю глибину.
- Максимальна ширина шва: 50 мм.
- **ОЧИЩЕННЯ – ФІНІШНА ОБРОБКА**
- Дочекайтеся повного застигання розчину для швів перш ніж витерти нерівні краї чистою, злегка вологою губкою. Будьте обережні, щоб не пошкодити заповнені шви під час витирання
- Обробіть шви за допомогою сухої губки, щіткою або шпателем для затирання залежно від бажаної обробки.
- Після повного висихання поверхні покриття витеріть пил щіткою або сухою тканиною для завершення роботи.
- Повторно змочіть шви наступного дня для посилення міцності.

# 547 PROLIJOINT RUSTIC

2/2

## ДЛЯ КРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ

### Для однорідних швів без вицвітання

#### ► Перед нанесенням суміші для швів

Дотримуйтеся часу висихання укладеної плитки, стяжки та клейового розчину перед заповненням швів.

Поверхня має бути сухою та не піддаватися впливу води та вологи.

#### ► Під час нанесення суміші для швів

Суміш має бути добре розчиненою та однорідною. Дочекайтеся застигання швів перед очищенням плитки.

Уникайте надлишку води під час чищення.

## УПАКОВКА

► Мішок 25 кг

## ЗБЕРІГАННЯ

► 12 місяців

з дати виготовлення за умови зберігання в закритій оригінальній упаковці в сухих умовах

## ГАРАНТІЯ

► Від виробника

## СПОЖИВАННЯ

Споживання у  $\text{кг}/\text{м}^2 = 0,196 \times \text{т} \times \text{ш} \times \frac{(\text{Д}+\text{Ш})}{(\text{Д} \times \text{Ш})}$

т : товщина плитки (мм)  
ш : ширина шву (мм)  
Д : довжина плитки (см)  
Ш : ширина плитки (см)

### ПОРАХУЙ!



## ВІДТІНКИ

	СІРИЙ		РОЖЕВИЙ
	БЕЖЕВИЙ		ЦЕГЛА
	КАМІНЬ		ГРАНІТ

Кольори на малюнках можуть дещо відрізнятися від оригінальних кольорів продукції.

**ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА:** Компанія PG-pool® за запитом надаватиме інформацію та допомогу щодо конкретного використання продукту. Таку допомогу не слід розуміти як конструктивний дизайн та концепцію, а також відповідність поверхонь чи контроль за чинними правилами використання.

**0 826 08 68 78** Service 0,15 € / min  
+ prix appel

**ВИПУСК ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:** Вересень 2017 р.  
Інформація, представлена в цьому документі, випливає з наших знань про продукцію та нашого досвіду. Перед поданням заявки клієнти та користувачі повинні перевірити наявність останньої версії цього документа. Перевірте наявність оновлень на веб-сайті [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com).

**PARXGROUP S.A.:** пл. Резистанс, 19, 92445 Icc1-ле-Муліно Тел. (33) 01 41 17 20 00

**ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ІМПОРТЕР:**

Pierra Ukraine, Київ, 044 333 7136, [pierra.com.ua](http://pierra.com.ua)

**PAREXLANKO**

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

- Температура застосування суміші від + 5°C до + 30°C.
- Для пористих поверхонь максимально точно підберіть відтінок, суміш добре вбирається в такі поверхні
- Не очищуйте оброблену поверхню під високим тиском  $\geq 80$  бар.
- Не застосовуйте під прямими сонячними променями або сильним вітром.
- Перед використанням див. Паспорт безпеки.